



PIELIETOJUMS SIENU KONSTRUKCIJAM
EN 13859-2

Nazwa

2066B

Valoda

Latviešu

Materiala tips

Flash tipa HDPE spanbonds ar ugunsdrošu akrilu laku

Piemerojams

Latvija

ĪPAŠĪBAS	KLASIFIKĀCIJA	MĒRVENĪBA	NOMINĀLA	MIN.	MAKS.
FUNKCIONALITĀTE: ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA, ŪDENS NECAURLAIDĪBA, METEOROLOĢISKĀ IZTURĪBA, REAKCIJA UZ UGUNI					
Reakcija uz uguni *	EN 13501-1	klase	B-s1,d0	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidība (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Temperatūras noturība	-	°C	-	-40	+100
Noturība zemās temperatūrās	EN 1109	°C	-	-	-40
UV pretestība	-	mēneši	-	-	4
Produkcijas-/ Funkcionālā slāņa biezums	-	µm	175 / 175	-	-
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Ūdens stabs	EN 20811	m	1,3	-	-
FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS					
Masa uz vienību	EN 1849-2	g/m²	68	62	74
Stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	15	10	20
Stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	18	11	25
Materiāla plēšanas noturība garumā	EN 12310-1	N	45	25	70
Materiāla plēšanas noturība platumā	EN 12310-1	N	40	25	65
ĪPAŠĪBAS PĒC NOVECOŠANĀS					
UV un siltuma starojuma tests:	EN 1297 & EN 1296				
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Maksimālais stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	240	190	290
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	10	6	14
Maksimālais stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	240	180	300
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	12	7	17
PAPILDUS PARAMETRI					
Garums (klienta izvēlētais, izteikts m)	EN 1848-2	Novirze %		0	-
Platums (klienta izvēlētais, izteikts mm)	EN 1848-2	Novirze %	0	-0,5	+1,5
Materiāla izmēru pielāgšana	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Izmēru stabilitāte (garumā & platumā)	EN 1107-2	%	-	-	1
Gaisa caurlaidības pretestība	EN 12114	m³/(m² h 50Pa)	-	-	2
Vēja necaurlaidīgs	-	-	Jā	-	-

(*) Kad pakārti atsevišķi vai piestiprināti pie minerālšķiedru plāksnes, vai ar minerālvati: B-s1,d0 / ar kokmateriāliem: D-s2,d2

Spēkā stāšanās datums: 27/10/2017

Pirmā CE: 29/10/2012

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0799-CPR-128

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Tel +352 3666 5885

Fax +352 3666 5021

tyvek.info@dupont.com

www.construction.tyvek.com

Dažas testu metodes ir izmainītas pamatojoties uz EN 13859-2:2014 un/vai saskaņā ar DuPont ISO 9001:2008 sertifikato kvalitātes sistemu (lai iegutu sīkaku informāciju, sazinieties ar regionālo DuPont parstāvi). Šī informācija atbilst arī mūsu izpratnei par šo jautājumu. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvzīdājumu tirzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK. Ta nav paredzēta, lai ar to aizstātu visa veida testus, kas Jums varētu būt jāveic, lai noteiktu cik musu produkti Jums ir atbilstoši, ja tos izmantojat citam vajadzībam neka izklāstīts šajā dokumentā. Šī dati laiku pa laikam var tikt mainīti, jo tiek ieguta arvien jauna informācija un pieredze. Sakāra ar to, ka mes nevaram paredzet visas iespējamās gala lietošanas apstākļu variācijas, DuPont nedod nekadu garantiju un neuzņemas atbildību saistībā ar šīs informācijas izmantošanu, ja produkts tiek lietots citiem mērķiem, nevis tiem, kas minēti šajā dokumentā. Nekas šajā publikācija nevar tikt uzskatīts par atļauju, saskaņā ar kuru var darboties, vai ieteikumu parkārt kādas ar patentu noteiktas tiesības. Pec pieprasījuma ir pieejama arī informācija par produktu drošību. Šī datu lapa ir drukats dokuments, kas ir derīgs bez paraksta.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.