

## DUPONT™ PLANTEX® GOLD

Vispārākā nezāļu kontrole pat pret izturīgām nezālēm

Nezāļu kontrole ✓	Sakņu kontrole	Augsnes erozija ✓	Stabilizācija	Drenāža	Augu aizsardzība ✓	Necaurlaidīgs apšuvums	Kūdras un sēkļu aizsardzība
<b>Produkts</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% polipropilēns, termiski savienota produkta tehnoloģija</li><li>• 125 g/m<sup>2</sup></li><li>• Melnā/brūnā krāsa</li><li>• UV stabilizēts</li></ul>						
<b>Pielietojums</b>	Nogāzes/ Dzīvžogi /Takas / Piebraucamais ceļš / Terasē /Autostāvvietā / Dīķis / Bruģēta zona / Parks /Augļu un dārzu audzēšana						
<b>Ieguvumi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Var izmantot bez mulča</li><li>• Kontrolē augsnes eroziju</li><li>• Ļauj augsnei un augu saknēm elpot un attīstīties, vienlaikus turot nezāles zem zemes</li><li>• Ir ūdens, gaisa un barības vielu caurlaidīgs</li><li>• Ja izmanto ar Plantex®, nepieciešams mazāk mulča/ virsējā slāņa, jo Plantex® neļauj augsnei sajaukties ar mulču</li><li>• Mazāk jāiegulda zaļās zonās uzturēšanā</li><li>• Ļoti spēcīgs un izturīgs materiāls</li><li>• Ķīmiski inerts un stabils visos augsnes veidos (skābju un sārmu)</li><li>• Izturīgs pret puvi</li><li>• Pārstrādājams</li></ul>						
<b>Uzstādīšana</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ātra un vienkārša uzstādīšana: var samazināt atbilstoši vajadzīgajiem izmēriem ar šķērēm vai griezējiem</li><li>• Noņemt esošās nezāles un izlīdzināt augsni</li><li>• Atritināt DuPont™ Plantex® Gold uz augsnes</li><li>• Ja izmanto vairākus gabalus, pārklāt vismaz 10 cm un fiksēt ar spraudītēm, arī nostiprināt malas ar spraudītēm, uz kvadrātmetru ieteicamas 2 spraudītes</li><li>• Augus var stādīt vienkārši šķērs griežot DuPont™ Plantex® Gold</li><li>• Pārklāt ar mulču vai granti</li></ul>						

Ieteicamie piederumi: DuPont™ Plantex® Enkurveida spraudītes

\* Ja pārklāts ar 5 cm mulča vai grants slāni, darbības ilgums pārsniedz 25 gadus, 3 – 4 gadus, ja nav pārklāts un ir pakļauts saules stariem.

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu garantiju noteikumiem, lūdzu dodieties uz mūsu mājaslapu [www.plantexpro.dupont.com](http://www.plantexpro.dupont.com).

## Tehniskais raksturojums

- Polimērs: 100% melns polipropilēns
- Blīvums: 0.91
- Kušanas temperatūra: 165°C
- Šķiedras veids: nepārtraukti pavedieni
- Savienojums: termisks
- Drošība: nerada kaitējumu cilvēku veselībai vai videi
- Krāsa: melna/brūna

Īpašības	Standarts	Vērtība/vienība
Pamatsvars	EN ISO 9864	125 g/m <sup>2</sup>
Biezums	EN ISO 9863-1	0,45 mm
Stiepes izturība	EN ISO 10319	7,8 kN/m
Pagarinājums pie pārraušanas	EN ISO 10319	60 %
Statiskā caurduršanas izturība	EN ISO 12236	1050 N
Dinamiskā caurduršana	EN ISO 13433	27 mm
Pretestība noplēšanai	ASTM D4533	300 N
Atvēruma izmērs O <sub>90W</sub>	EN ISO 12956	0,125 mm
Ūdens caurlaidība VI <sub>H50</sub>	EN ISO 11058	60 mm/s

Šīs vērtības ir nominālvērtības, kuras neatkarīgi institūti reģistrējuši mūsu laboratorijās, un ir indikatīvas.

## Izturība

Neietekmē, kad pārbaudīts saskaņā ar:

EN ISO 13438 (Oksidācijas pretestība)

EN 14030 (Ķīmiskā pretestība)

EN 12225 (Mikrobioloģiskā pretestība)

## Izmēri

- 1 x 100 m (12 ruļļi/palete)/
- 2 X 100 m (12ruļļi/palete)/
- 4 x 100 m (8 ruļļi/palete)/
- 5,2 x 100 m (8 ruļļi/palete)